

S.A. ROFFAT

CARRIÈRE - T.P. - LOCATION

26000 MERCUROL

Tél. bureau : 04 75 07 83 50

Télécopie : 04 75 07 83 54



CE

01234

Entreprise : ROFFAT

05

1515

EN 12620

Granulats pour béton

Granularité	5,6/16
Analyse granulométrique par tamisage	G _C 90/15
Tolérance	GT15
Forme des grains	FI ₁₅
Masse volumique réelle	2,6
Masse volumique en vrac	1,63
Absorption d'eau	0,6 %
Propreté	
Teneur en fines	f _{1,5}
Éléments coquilliers des gravillons	SC ₁₀
Résistance à la fragmentation	LA _{NR}
Résistance à l'usure	M _{DE} 10
Composition/teneur	
Chlorures	
Sulfates solubles dans l'acide	AS _{0,2}
Soufre total	0,02 %
Stabilité volumique	
Durabilité face au gel/dégel	F ₁